



GOSIL – P

Cod: 057

Pittura mono-componente ai silicati per interni ed esterni.



Caratteristiche

GOSIL P è una pittura protettiva minerale pronta all'uso. La sua aderenza al supporto, contrariamente a quanto succede per le pitture a base di leganti organici, non è dovuta al fenomeno fisico dell'incollaggio della resina essiccata, bensì ad una vera e propria "saldatura" chimica, col supporto di malta o d'altri materiali cementizi (gesso escluso) attraverso una reazione chimica tra l'anidride carbonica dell'ambiente e quindi, tra l'acido silicico formatosi ed i sali di calcio dell'intonaco dando origine a silicato di calcio, insolubile e profondamente ancorato.

GOSIL P ha il pregio di offrire un'elevata permeabilità al vapore acqueo e pertanto una buona traspirazione del supporto con i vantaggi che ne conseguono. Non è una pittura che offra effetti elettrostatici, perciò non attiva polvere o sporco. GOSIL P presenta inoltre una naturale resistenza all'attacco delle muffe e dei funghi.

Composizione

GOSIL P è ideale per preservare a lungo l'integrità del supporto, essendo formulato con legante a base di silicati particolari, cariche ad alta durezza e con granulometria controllata. Anche la messa in opera di GOSIL P non presenta difficoltà ed evidenzia una buona lavorabilità ed uniformità. I pigmenti sono alcali-resistenti.

Fornitura

Vasi da 5 e 15 litri.

Impiego

GOSIL P è il trattamento ideale per supporti minerali (intonaci cementizi e di malta bastarda, grezzi e fini, calcestruzzo, etc...) nuovi o, se dipinti in precedenza, opportunamente trattati è il prodotto consigliato per edifici di pregio e di particolare interesse storico-artistico.



Preparazione del fondo

Le superfici da trattare devono essere esenti da pitture, tracce di grasso ed olio, asciutte e ben spolverate. Le vecchie pitture devono essere rimosse, in modo che la superficie da trattare si presenti perfettamente sana e pulita. Eventuali rappezzi devono essere effettuati con malta esente da gesso e lasciati stagionare per circa 4 settimane. Per uniformare il fondo, nel caso sia di assorbimento non omogeneo, trattarlo con Primer Sil, attendere quindi 24 ore prima di stendere GOSIL P.

Lavorazione

GOSIL P va applicato in 2 mani con pennello o rullo. Attendere almeno 24 ore tra una mano e l'altra. Se ne sconsiglia l'applicazione sotto sole battente o temperature sotto i 6°C. Per la prima mano il prodotto va allungato con il 20% di acqua. Per la seconda mano l'allungamento è al massimo del 15%.

Avvertenze

GOSIL P è molto alcalino: durante la sua messa in opera è consigliabile ripararsi gli occhi con occhiali. Se il materiale viene a contatto con gli occhi, lavare subito abbondantemente con acqua: se l'irritazione persiste consultare il medico. Evitare il contatto prolungato con la pelle, lavarsi abbondantemente con acqua pulita. Gli attrezzi vanno lavati con acqua subito dopo l'uso. Proteggere gli infissi metallici, i vetri, i pavimenti durante la tinteggiatura. GOSIL P

Conservazione

Stoccare non oltre 6 mesi con temperature tra + 5°C - + 35°C.

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Resa	400 gr / m ²
Peso specifico	1,6 Kg / litro
pH	13

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001