



HOBBY PAINT INTERNI

Cod:42

**Idropittura traspirante
per interni**



Caratteristiche

HOBBY PAINT PER INTERNI è un'idropittura per interni dotata di elevato potere coprente ed eccellente lavorabilità. Le superfici tinteggiate si presentano prive di sfiammature, variazioni di tonalità di tinte e di sfarinamenti.

Composizione

Resine polimeriche di sintesi alcali resistenti ne costituiscono, il legante, mentre le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di Titanio.

La particolare tixotropia di HOBBY PAINT INTERNI è ottenuta con additivi addensanti..

Fornitura

– vasi da 4 – 14 litri.

Impiego

HOBBY PAINT PER INTERNI è indicata per la decorazione di intonaci cementizi di malta bastarda, vecchi e nuovi, come pure per i fondi lisci a gesso, cartongesso o calcestruzzo.

Preparazione del fondo

Le imperfezioni degli intonaci vanno corrette con GOSTUCCO, speciale prodotto in pasta all'acqua per la stuccatura su muro.

Nel caso di spessori consistenti, applicarlo in mani successive.

Quindi, a materiale asciutto (dopo ca.8 ore), carteggiare e trattare col fissativo ISOACRIL diluito con acqua nel rapporto: 1 parte di ISOACRIL con 6 parti di ACQUA.

Dopo circa 6 ore si può applicare HOBBY PAINT INTERNI rullo o a pennello.

Sugli intonaci con vecchia tinteggiatura asportare meccanicamente, le parti sfarinanti, e quindi trattare il fondo con una miscela composta da: 1 parte di ISOACRIL e 4 parti di ACQUA.



Lavorazione

HOBBY PAINT PER INTERNI si applica in due mani a pennello, rullo o spruzzo. La prima mano va normalmente diluita con il 40% di acqua, la seconda fino al massimo del 30% (a seconda dell'assorbimento del supporto).

Tra la prima e la seconda mano lasciare trascorrere dalle 3 alle 5 ore.

A seconda dei fondi i consumi complessivi possono essere i seguenti:

- Intonaci a "civile": 0,3 litri/m²;
- Intonaci lisciati a gesso: 0,19 litri/m².

Avvertenze

Applicare HOBBY PAINT INTERNI a temperature comprese : Min. +5°C Max. + 35°C.

Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

Conservazione

Se stoccato nelle confezioni originali sigillate e a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C, HOBBY PAINT INTERNI non subisce alterazioni per almeno 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,68 Kg / litro +- 45 gr
Tempo di essiccazione a 25 °C 65% U.R.	1 ora
Sovra verniciabile	Dopo 5 ore
Contenuto solidi	68,5 %
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm	30000 - 40000
pH	7,8 +- 0,5
Temperatura minima di filmazione TMF	+ 5°C
Valore limite EU (Dir.2004/42/EC) Cat. A/a : (pitture opache per pareti interne) base acqua 30 g/l 2010 , questo prodotto contiene max :	7 gr / lt di COV

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001