




## PRIMER SIL

**Cod:047**

**Appretto consolidante al silicato per murature.**



### Caratteristiche

PRIMER SIL è un prodotto a veicolo acqua caratterizzato da un'ottima penetrazione nel supporto cementizio e un eccellente potere di consolidamento delle parti eterogenee o sfarinanti.

### Composizione

PRIMER SIL è formulato con leganti silanici a basso peso molecolare e quindi dotati di ottima penetrazione nel supporto.

### Fornitura

– Tanche da 5, 10, 20 litri.

### Impiego

PRIMER SIL è utilizzato su superfici in calcestruzzo, laterizio, malte normali e bastarde, malte speciali tipo termosan.

### Preparazione del fondo

Eliminare mediamente spazzolatura le parti meno consistenti del supporto.  
Le parti d'intonaco molto ammalorate devono essere rimosse e ripristinate con nuove malte. Eventuali tracce di grassi ed oli (tipo disarmanti) vanno eliminate. Il supporto deve essere esente da polvere.



## Lavorazione

PRIMER SIL va normalmente applicato tal quale in un'unica mano. Solo nel caso in cui necessiti una più elevata penetrazione (intonaci sfarinanti in profondità, fondi poco assorbenti) esso va dato in due mani, di cui la prima diluita con il 30% d'acqua.  
I consumi vanno da 0,15 - 0,25 Kg / m<sup>2</sup>.

## Avvertenze

Non sono stati rilevati parametri di pericolosità.  
A richiesta è disponibile la scheda di Sicurezza del prodotto.  
Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C.

## Conservazione

Stoccato nelle confezioni originali sigillate e a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C il prodotto non subisce alterazioni per almeno 6 mesi.

### **DATI TECNICI** (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)

<b>Caratteristica</b>	<b>Intervallo di valori</b>
Peso specifico	1,1 Kg / litro

AZIENDA CERTIFICATA

**ISO 9001**