



RV SILOSSANICO 0,7 - 1.0 - 1,2 - 1,5 mm

Cod. 038/195/037/036

Rivestimento murale silossanico per interni ed esterni a spessore .



Caratteristiche

RV SILOSSANICO è un rivestimento a base di polimeri silossanici modificati che presenta un'elevata resistenza chimica all'aggressione di atmosfere industriali e saline, non mostrando fenomeni di sfarinamento e di alterazione cromatica.

RV SILOSSANICO ha il pregio di offrire un'elevata idrorepellenza, ottima permeabilità al vapore acqueo e pertanto una buona traspirazione del supporto con i vantaggi che ne conseguono.

Composizione

Il legante è costituito da copolimeri silossanici modificati in emulsione, da farine e graniglie di quarzo in corretta curva granulometrica, da pigmenti inorganici sintetici micronizzati e resistenti agli UV.

Fornitura

- Secchi 25 Kg.
- Viene fornito in colore bianco e altri colori a richiesta.

Impiego

RV SILOSSANICO è indicato per la decorazione protettiva esterna ed interna a basso spessore di malte cementizie, bastarde, intonaci risananti e calcestruzzo.



Avvertenze

Non sono stati rilevati parametri di pericolosità.
A richiesta è disponibile la scheda di Sicurezza del prodotto.
Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e + 30 °C.
Non applicare RV SILOSSANICO sotto sole battente e o vento forte.

Preparazione del fondo

Gli intonaci sfarinanti o già in precedenza tinteggiati, devono essere a priori consolidati con l'applicazione di una mano di MICROFISS diluito col 30% di acqua.
Tale procedimento deve essere seguito anche nel caso di fondi rappezzati "VECCHIO - NUOVO" per garantire al supporto un assorbimento omogeneo.
Su intonaci da risanamento non applicare nessun tipo di fissativo.

Lavorazione

Il prodotto va steso in una o due mani con frattazzo inox all'americana, quindi rifinito con frattazzo di plastica con movimenti circolari.

Conservazione

Stoccare a temperature comprese tra + 5 + 35 °C a riparo dal sole .

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Permeabilità all'acqua	Classe W2
Permeabilità al vapore	Classe VI
Resistenza alla trazione	0,7 MPa
Durezza (permeanza)	0,6 MPa
Conducibilità termica	0,83 W / m K (P = 50%) 0,93 W / m K (P = 90%)
Peso specifico	1,6 Kg / litro
Temperatura di filmazione o TMF	+5 °C
RV SILOSSANICO 0,7 mm resa	1 / 1,2 kg m ²
RV SILOSSANICO 1 mm resa	1,8 / 2 kg m ²
RV SILOSSANICO 1,2 mm resa	2 / 2,2 kg m ²
RV SILOSSANICO 1,5 mm resa	2,8 / 3 kg m ²

AZIENDA
CERTIFICATA

ISO 9001