VENEZIANO MEDIO 1,2 F

Cod. 2

Rivestimento murale plastico fibrorinforzato per esterni.

Caratteristiche

RIVESTIMENTO VENEZIANO
è un rivestimento protettivo e decorativo a spessore (ca. 1,2 mm.) fibrorinforzato, resistente agli UV e all'aggressione di atmosfere inquinate dai fumi industriali e dalla salsedine e dall'attacco di alghe.
RIVESTIMENTO VENEZIANO
è caratterizzato anche da una perfetta aderenza ai supporti di calcestruzzo, malte cementizie e bastarde, oltre che dall'inalterabilità dei suoi pregi cromatici.

Composizione

RIVESTIMENTO VENEZIANO
è formulato con un particolare legante costituito da copolimeri di sintesi insaponificabili in emulsione, da sostanze specifiche antialga, da fibre in polipropilene da 4 mm, farine e graniglie di quarzo in corretta curva granulometrica, da pigmenti inorganici sintetici micronizzati e resistenti agli UV.

Fornitura

Vasi da 25 Kg.

Impiego

Il suo aspetto vellutato e piacevolmente mosso consigliano RIVESTIMENTO VENEZIANO è per la decorazione degli edifici nuovi e per l'elegante rifinitura del restauro dei vecchi.

Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a + 5°C. Evitare le applicazione sotto sole battente o con vento forte.

Scheda Tecnica editata a norma UNI11269

Preparazione del fondo

Gli intonaci sfarinati o già in precedenza tinteggiati, devono essere a priori consolidati con l'applicazione di una mano di primer PLIOCLOR. Tale procedimento deve essere seguito anche nel caso di fondi rappezzati "vecchio-nuovo" per garantire al supporto un assorbimento omogeneo. I fondi nuovi e non sfarinanti vanno pretrattati con una mano di primer ISOACRIL diluito con acqua nel rapporto:

- 1 parte ISOACRIL/7 parti ACQUA.

Lavorazione

Il prodotto va steso con frattazzo inox all'americana, e quindi rifinito con frattazzo di plastica.

Conservazione

Il prodotto, se conservato nelle sue confezioni originali sigillate e a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, si conserva inalterato per almeno 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)	
Caratteristica	**Intervallo di valori**
Peso specifico	1,65 Kg / litro

Prova	Risultato	Requisiti UNI EN ISO 15824:2009
Grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità) Norma UNI EN 1062-3	W = 0.168 kg/(m² h0.5) Classe W2 (media permeabilità)	
Grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità) Norma UNI EN ISO 7783-2	Sd=0.3167 m Spessore= 1459 um μ = 217 Classe V2 (media permeabilità)	
Determinazione dell'aderenza per trazione diretta Norma UNI EN 1542	fh= 1.1 MPa	> 0.3 MPa
Durabilità Norma UNI EN 13684-3	fh = 0.8 MPa	> 0.3 MPa
Conducibilità termica Norma UNI EN 1745	λ 10,dry= 0.83W/m.K (P=50%) λ 10,dry= 0.93W/m.K (P=90%)	

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001

CE

Scheda Tecnica editata a norma UNI11269