



PRIMER EASY I

Cod: 482



Caratteristiche

PRIMER EASY I è un primer “Promotore di Adesione”, pronto all’uso, a base di resine silaniche e quarzo con una eccellente adesione su supporti non porosi, idoneo per applicazione sia in interno che in esterno.

Vantaggi

PRIMER EASY I garantisce una superficie di aggancio ruvida ed una riduzione dell’assorbimento del supporto, permettendo un corretto ancoraggio di intonaci, rasature ed adesivi per piastrelle. La compatibilità del ciclo composto da diversi materiali va verificata prima della posa ed in funzione dello scopo.

Il prodotto è caratterizzato da:

- Elevatissima adesione;
- Bassissimo VOC;
- Rapida asciugatura;
- Odore neutro.

Fornitura

– Vasi da 5 – 20 kg.

Impiego

Come promotore di adesione su:

- Calcestruzzo
- Piastrille;
- Supporti inassorbenti in genere;
- Marmette;
- Vetro;
- Metallo.

Applicazione

Le superfici da trattare devono essere consistenti e pulite .

PRIMER EASY I va mescolato fino a completa omogeneità . Si applicare a pennello o a rullo in modo omogeneo.

Lavorazione

Il supporto deve essere pulito , asciutto ,stagionato , esente da oli , grassi e parti asportabili. Il prodotto può essere applicato a pennello o rullo.



Avvertenze

Applicare PRIMER EASY I a temperature comprese : Min. +5°C Max. + 30°C.
Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.
Non applicare il prodotto su superfici umide.

Conservazione

Conservare nella conservazione originale, chiusa, ad una temperatura compresa tra + 5C° e + 35C° per un periodo non superiore ai 12 mesi.

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,43 Kg / litro +- 100 gr
Tempo di essiccazione	8 ore
Resa su superfici lisce	250 gr/m ²
Viscosità	Liquido viscoso
pH	8,5 +- 0,5
Temperatura minima di filmazione TMF	5 C°

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001