



## GOSTUCCO PL

**Cod: 219**

**Stucco in polvere per rasature  
e per ripristini interni**



### Caratteristiche

GOSTUCCO PL è uno stucco con buon potere d'aggrappaggio, non sfarinante, a basso ritiro, carteggiabile ad asciutto.

### Composizione

GOSTUCCO PL è formulato con polimeri insaponificabili in emulsione, solfato di calcio, cariche molto fini, speciali additivi che gli conferiscono ottima lavorabilità e resistenza ai funghi ed ai batteri.

### Impiego

GOSTUCCO PL è stato studiato per il ripristino di superfici danneggiate di materiale sia cementizio che laterizio.

GOSTUCCO PL si presta inoltre per il perfetto rifacimento di stucchi e fregi.

### Fornitura

- Sacchi da 4 – 16 kg.
- Colore: bianco.

### Preparazione del fondo

Su intonaci nuovi non friabili si può applicare GOSTUCCO PL direttamente.

Su intonaci vecchi si procede al loro ripristino eliminando le parti inconsistenti e sostituendole con nuova malta. Le vecchie pitture vanno asportate mediante abrasione meccanica, va quindi applicata una mano di fissativo MICROFISS diluito nel rapporto 1 parte di MICROFISS ÷ 1 parte di acqua.



## Lavorazione

GOSTUCCO PL va impastato con acqua nel rapporto: 5 litri di acqua ÷ 12 Kg GOSTUCCO PL circa, (aggiunto all'acqua). Si miscela con trapano a frusta fino ad ottenere una pasta omogenea e si lascia riposare per 5 minuti, quindi si miscela per un minuto ancora e si applica con frattazzo d'acciaio. Quando è asciutto GOSTUCCO PL carteggiare con carta vetrata della grana desiderata. Per ripristinare grossi spessori si applica il prodotto a strati successivi, attendendo l'asciugatura prima di ogni applicazione successiva.

## Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a + 5 °C.

## Conservazione

GOSTUCCO PL, stoccato nelle confezioni originali in luogo asciutto, si mantiene inalterato per 2 anni

### **DATI TECNICI** (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)

<b>Caratteristica</b>	<b>Intervallo di valori</b>
Massa volumica allo stato secco	1200 Kg / m <sup>3</sup>
Indurimento	4 ore a 20°C
Utilizzabile	entro 1 ora dall'impasto