

**DECOR SPUGNA LUCIDO****Cod. 555****DECOR SPUGNA OPACO****Cod. 556**

Finitura ad effetto
antichizzante
per interni



Decor Spugna
Le Velature

Caratteristiche

DECOR SPUGNA è una pittura speciale che protegge le opere murarie su cui è applicata e conferisce speciali effetti cromatici antichi: spugnatura, velatura, nuvolatura, ecc. a seconda della finitura desiderata. E' inoltre un ottimo protettivo del fondo, assicura un basso assorbimento d'acqua e una buona permeabilità al vapore. Non necessita di primer.

Composizione

DECOR SPUGNA è formulata con speciali polimeri fotoresistenti in emulsione e cariche naturali a fine granulometria resistenti agli agenti inquinanti.

Fornitura

- Vasi da 1 - 2,5 - 5 litri
- Finiture: **lucido (cod.555); opaco (cod. 556).**
- Colori: vari, vedere collezione.

Impiego

DECOR SPUGNA viene applicata su superfici già trattate con pitture o rivestimenti murali lavabili. DECOR SPUGNA è l'ideale per decorare edifici in centri storici o di particolare pregio artistico come ville, palazzi, ecc.

Preparazione del fondo

I fondi devono essere già decorati con pittura lavabile tipo QUARZACRIL. Senza l'impiego di primer, si procede quindi all'applicazione di DECOR SPUGNA.



Lavorazione

DECOR SPUGNA – Miscelare accuratamente il prodotto.

Sono possibili le seguenti varianti applicative, in base alla finitura desiderata:

1. Applicare in una mano con l'apposito pennello avendo cura di incrociare le pennellate;
2. Applicare uniformemente DECOR SPUGNA a pennello e rifinire con frattazzo in spugna con movimento circolare.

Avvertenze

Applicare il prodotto a temperatura compresa tra + 5° C e i + 30° C.

Conservazione

DECOR SPUGNA stoccato nelle confezioni originali intatte, a temperature comprese tra +5°C e + 35°C, non subisce alterazioni per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico (DECOR SPUGNA lucido)	1,05 ÷ 1,15 Kg / l
Peso specifico (DECOR SPUGNA opaco)	1,1 ÷ 1,2 Kg / l
pH	8 ÷ 9
Temperatura di filmazione TMF	+ 7°C
Attrezzi	Pennello apposito, frattazzo in spugna
Temperatura di applicazione	+5°C + 30°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 3 ore
	sovra verniciabile 4 ore
	completa 8 ÷ 12 ore
Resa (DECOR SPUGNA lucido)	7 ÷ 10 m ² / l
Resa (DECOR SPUGNA opaco)	7 ÷ 11 m ² / l
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/I BA: 200 g/l)	13 g / l