



GOSTUCCO IN PASTA

Cod: 022

Pasta per stuccature di
ripristino per interni



Caratteristiche

GOSTUCCO è una pasta densa con forte potere d'aggrappaggio, priva di ritiri, non sfarinante, carteggiabile ad asciutto.

Composizione

GOSTUCCO IN PASTA è formulato con polimeri insaponificabili in emulsione, cariche molto fini, speciali additivi che gli conferiscono ottima lavorabilità e resistenza ai funghi ed ai batteri.

Fornitura

- Vasi da 1 – 5 – 25 kg.
- Colore: bianco.

Impiego

GOSTUCCO IN PASTA è stato studiato per il ripristino di superfici danneggiate di materiale sia cementizio che laterizio.

GOSTUCCO IN PASTA si presta inoltre per il perfetto rifacimento di stucchi e fregi.

Preparazione del fondo

Su nuovi intonaci non friabili si può applicare il GOSTUCCO direttamente. Su intonaci precedentemente tinteggiati procedere prima con una mano di fissativo ISOACRIL N diluito in rapporto 1 parte ISOACRIL N / 5 di acqua; attendere circa 3 ore prima dell'applicazione di GOSTUCCO.



Lavorazione

GOSTUCCO IN PASTA è pronto all'uso e si applica con frattazzo d'acciaio. Per ripristinare grossi spessori, si applica il prodotto a strati successivi attendendo per ogni applicazione, che lo strato precedente sia asciutto. Una volta asciutto, GOSTUCCO viene carteggiato con carta vetrata della grana desiderata.

Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a + 5 °C.

Conservazione

GOSTUCCO IN PASTA stoccato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, si mantiene inalterato per 2 anni

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

| Caratteristica | Intervallo di valori |
|---|----------------------|
| Peso specifico | 1,8 Kg / litro |
| Essiccazione fisica | Per evaporazione |
| Asciutto a 20° C in superficie | Dopo 4 ore |
| Indurito a 20°C | 0,4 cm ogni 24 ore |
| Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l) | < 30 g / l |