

**GRAFFIATO****Cod: 040****GRAFFIATO con protettivo contro muschi e alghe****Cod: 053**

Rivestimento murale plastico a spessore per esterno, avente funzione protettiva contro muschi e alghe

**Caratteristiche**

GRAFFIATO è un rivestimento protettivo e decorativo a spessore (circa 1,5÷1,8 mm), resistente ai raggi UV e all'aggressione di atmosfere inquinate dai fumi industriali e dalla salsedine.

GRAFFIATO è caratterizzato anche da una perfetta aderenza ai supporti di calcestruzzo, malte cementizie e bastarde, oltre che dall'inalterabilità dei suoi pregi cromatici.

Composizione

GRAFFIATO è formulato con un particolare legante costituito da copolimeri di sintesi insaponificabili in emulsione, da farine e graniglie di quarzo in corretta curva granulometrica, da pigmenti inorganici sintetici micronizzati e resistenti agli UV. Inoltre particolari additivi fungicidi, algicidi e battericidi assicurano al prodotto un'ottima resistenza agli attacchi di funghi, alghe e batteri.

Fornitura

- Vasi da Kg 25.
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.

Impiego

Il suo aspetto vellutato e piacevolmente mosso consiglia GRAFFIATO per la decorazione degli edifici nuovi e per l'elegante rifinitura nel restauro dei vecchi.

Preparazione del fondo

Gli intonaci sfarinanti, o già in precedenza tinteggiati, devono essere preventivamente consolidati con l'applicazione di una mano di primer PLIOCLOR. Tale procedimento deve essere eseguito anche nel caso di fondi rappazzati "vecchio-nuovo" per garantire al supporto un assorbimento omogeneo.

I fondi nuovi e non sfarinanti vanno pretrattati con una mano di primer all'acqua ISOACRIL N, diluito nel rapporto 1 parte ISOACRIL N / 7 parti di acqua.



Lavorazione

GRAFFIATO è pronto all'uso. Prima dell'uso va rimescolato adagio nel suo contenitore.

GRAFFIATO viene applicato in una mano, con frattazzo inox all'americana, e quindi rifinito con frattazzo di plastica.

Il consumo è di circa $2,7 \div 2,9 \text{ Kg/m}^2$ con uno spessore del rivestimento di 1,5 mm.

Avvertenze

Applicare il prodotto a temperature comprese tra + 5 °C e +35°C.

Evitare l'applicazione sotto sole battente o con vento forte.

Conservazione

GRAFFIATO, stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5 °C e + 35 °C, si conserva inalterato per 2 anni.

Norme di prodotto

EN 15824 : 2009 Intonaci a base di leganti organici ottenuti in fabbrica utilizzati come rivestimento interno ed esterno di muri, colonne, partizioni e soffitti.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	EN 15824 prosp.3	Valore	Unità di misura	Cat. Classe
Permeabilità al vapore acqueo (velocità di trasmissione del vapore acqueo)	p. 4.2 V prosp. 1 S _d	0,317	$\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ m	V ₂
Assorbimento di acqua (permeabilità dell'acqua liquida)	p. 4.3 prosp. 2	0,168	$\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	W ₂
Adesione (aderenza per trazione diretta)	p. 4.4	1,1	Mpa	≥ 0,3
Durabilità	p. 4.5	0,8	MPa	≥ 0,3
Conducibilità termica λ (valore tabulato)	p. 4.6	0,83 (P = 50%)	W/m·°K	
		0,93 (P = 90%)		
Reazione al fuoco (Euroclassi)	p. 4.7			F
Sostanze pericolose	p. 4.8	vedi SDS		see SDS
Massa volumica a secco		1770	Kg/m^3	
Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- Cat. A/c (pitture per esterni BA: 40 g/l). Contenuto massimo di COV inferiore a:	UNI EN ISO 11890-2:2013	32	g/l	

Le caratteristiche sono specificate alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.

Colorificio Gottardo – Via Pave 2/A – 30010 Campolongo Maggiore (VE) – www.colorificiogottardo.it

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001