



GRASSELLO DI CALCE per esterni

Cod. 080**Rasatura traspirante alla calce per esterni**

(*)

Caratteristiche

GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI è un prodotto in pasta pronto all'uso, che ben si presta per la protezione e la decorazione di edifici di particolare pregio architettonico.

GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI garantisce:

- ✓ ottima traspirabilità del supporto;
- ✓ buona resistenza alle aggressioni biologiche;
- ✓ semplicità di applicazione e finitura piacevolmente brillante;
- ✓ finitura lucida con assenza di cere.

Composizione

GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI contiene come legante di base "calce spenta stagionata" in modo perfetto. Completano la sua composizione cariche, pigmenti inorganici e altri additivi.

Fornitura

- Vasi da 24 Kg.
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.

Impiego

GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI è indicato per la finitura decorativa a basso spessore della superficie esterna di murature in cemento, malta bastarda, o rifinite a calce.

Preparazione del fondo

Su intonaci sfarinati applicare una mano di fissativo MICROFISS diluito con acqua pulita nel rapporto di 1 parte MICROFISS ÷ 1 parte acqua.

Qualora i vecchi intonaci risultino molto ammalorati procedere al loro ripristino eliminando le parti inconsistenti e sostituendole con nuova malta. Le vecchie pitture vanno asportate mediante abrasione meccanica, quindi trattare la superficie con una mano di MICROFISS diluito come sopra descritto.

Inumidire il supporto prima dell'applicazione.



Lavorazione

Prima dell'utilizzo rimescolare brevemente il prodotto, soprattutto dopo un lungo stoccaggio. GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI va steso sulla muratura con un frattazzo americano inox, in due o tre strati. Con lo stesso utensile procedere poi alla sua lisciatura, effettuando una discreta pressione, fino ad ottenere una superficie uniformemente lucida.

Su intonaci ben congruati il consumo è compreso tra 1 e 1,5 Kg/m².

Avvertenze

Non applicare il prodotto sotto sole battente o vento forte. Poiché l'essiccazione e la carbonatazione di GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI, come tutti i prodotti alla calce, sono fortemente influenzati dalle condizioni di temperatura ed umidità, si consiglia di applicare il prodotto a temperature comprese tra +10°C e +35°C e con umidità relativa dell'ambiente <75%.

- L'esposizione agli agenti atmosferici -pioggia, alta umidità, bassa temperatura ambientale- delle superfici trattate con prodotti a base calce, può generare fenomeni di sbiancamento della finitura durante il processo di carbonatazione. Tale fenomeno può risultare irreversibile in condizioni particolarmente estreme.

- Dopo l'applicazione, le superfici all'esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione del prodotto che normalmente -a 20°C- avviene dopo circa 3 giorni. In caso di imbiancamento della superficie si può effettuare una prova, senza garanzia per il risultato, lavando immediatamente con acqua abbondante.

Trattandosi di prodotto alcalino, proteggere gli occhi e le mani. In caso di contatto fortuito, lavare abbondantemente con acqua. Se persistessero irritazioni rilevanti consultare il medico. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Conservazione

GRASSELLO DI CALCE per esterni, stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C, si mantiene inalterato per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,25 ÷ 1,35 Kg / l
pH	12 ÷ 13
Temperatura minima di applicazione per una uniforme carbonatazione	+10°C
Attrezzi (vedere lavorazione)	Frattazzo Americano inox
Diluizione	Nessuna diluizione
Temperatura di applicazione	+ 10°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 2 ore
	sovra verniciabile 4 ore
	completa 6 ore
Consumo indicativo	1 ÷ 1,5 Kg / m ²
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010- Cat. A/I BA: 200 g/l)	< 1 g / l (colore bianco) (*) < 20 g / l (colorati)