



PLIOCLOR

Cod: 031

Appretto isolante fissativo a base solvente per murature vecchie

Caratteristiche

PLIOCLOR è un primer fissativo alla Pliolite utilizzato normalmente per applicazioni all'esterno. PLIOCLOR è un prodotto a veicolo solvente con elevata capacità di penetrazione e di consolidamento di supporti vecchi, poveri di legante e sfarinanti anche a media profondità. Le resine che lo compongono sono insaponificabili e garantiscono la tenuta e la durata di PLIOCLOR anche su fondi pre-trattati a calce.

Composizione

PLIOCLOR è formulato con resine sintetiche ad elevata penetrazione e forte potere consolidante, diluite in solventi organici dosati rispettando la curva d'evaporazione ottimale.

Fornitura

– Vasi da 5 e 18 litri.

Impiego

PLIOCLOR è utilizzato su tutti i fondi cementizi e di laterizio, ed è consigliato sui supporti ad alto contenuto di calce aerea (grassello) o comunque ancora sporchi di residui di vecchie pitture alla calce. Applicare PLIOCLOR secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica delle pitture e dei rivestimenti.

Preparazione del fondo

Eliminare mediante spazzolatura le parti più inconsistenti del supporto, siano esse spolveranti dovute a povertà di legante, o dovute a tracce di vecchie pitture. Va pure eliminata la presenza di grassi od oli disarmanti.



Lavorazione

PLIOCLOR va applicato normalmente tal quale in un'unica mano. Nei casi in cui il fondo sia particolarmente sfarinante anche in profondità, oppure sia molto sporco per precedenti pitture, se ne consiglia l'applicazione in due mani. PLIOCLOR viene applicato a pennello o a rullo di pelo.

Gli attrezzi vanno lavati dopo l'uso con il diluente nitro.

Il consumo è compreso tra 0,15 e 0,25 l / m².

Avvertenze

Trattandosi di prodotto al solvente applicarlo lontano da fiamme dirette.

Se il trattamento avviene all'interno di un locale assicurare una buona aerazione.

A richiesta è disponibile la scheda di Sicurezza del prodotto.

Conservazione

Stoccato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 2°C e + 30°C, PLIOCLOR si mantiene inalterato per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	0,85 ÷ 0,9 Kg / l
Attrezzi	Pennello, rullo di pelo
Tempo di essiccazione a 25°C e 65% U.R.	4 ore
Temperatura di applicazione	+5°C +30°C
Consumo	0,15 ÷ 0,25 l / m ²
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/h BS: 750 g/l)	< 750 g / l