



RAPID 1

Cod: 093

Caratteristiche

RAPID 1 è un'idropittura traspirante per interni dotata di un elevato potere coprente ed eccellente lavorabilità.

Le superfici tinteggiate si presentano opache e prive di sfiammature, variazioni di tonalità e sfarinamenti.

Composizione

Il legante è costituito da speciali polimeri di sintesi in emulsione caratterizzati da resistenza all'alcalinità del supporto.

Le cariche sono tra le più pregiate, sia per l'assortimento granulometrico sia per purezza di punto di bianco.

Fornitura

- Vasi da 14 litri.
- Colore bianco, altri colori su richiesta.

Impiego

RAPID 1 è indicata per la decorazione di intonaci cementizi e di malta bastarda, vecchi e nuovi, fondi lisci a gesso, cartongesso e in particolar modo ove vi sia un fondo difficile da coprire con una normale pittura.

Preparazione del fondo

Le imperfezioni degli intonaci vanno corrette con GOSTUCCO, speciale prodotto in pasta all'acqua per la stuccatura su muro.

Nel caso di spessori consistenti, applicare GOSTUCCO in mani successive.

Quindi, a materiale asciutto (dopo circa 6 ore), carteggiare e trattare col fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 6 parti di acqua.

Dopo circa 6 ore si può applicare RAPID 1.

Sugli intonaci con vecchia tinteggiatura asportare meccanicamente le parti sfarinanti, quindi trattare il fondo con fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 4 parti di acqua.



Lavorazione

Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione.

Si applica in una o due mani, a pennello, rullo o spruzzo.

La prima mano va diluita con il 30% di acqua, la seconda fino a un massimo del 20%, in base all'assorbimento del supporto.

Tra la prima e la seconda mano attendere circa 3 ÷ 5 ore.

Su fondi ben rifiniti, la resa complessiva è di circa 4 ÷ 5 m² / litro.

Gli attrezzi utilizzati per la sua stesura vanno lavati con acqua.

Avvertenze

Applicare il prodotto a temperature comprese tra +6 °C e + 35°C.

A richiesta è disponibile la scheda di Sicurezza del prodotto.

Conservazione

RAPID 1, stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, non subisce alterazioni per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,65 Kg / l
pH	8 ÷ 9
Temperatura di filmazione TMF	+ 6°C
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione	1ª mano fino al 30% con acqua
	2ª mano fino al 20% con acqua
Temperatura di applicazione	+6°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 2 ore
	sovra verniciabile 3 ÷ 5 ore
	completa 24 ore
Resa	4 ÷ 5 m ² / l
Resistenza al lavaggio EN ISO 11998	Classe 3 (*)
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	13 g / l

(*) Rapporto di prova di [GFC n° 504-L / 16](#)