



# SETALUX

**Cod:048**

**Smalto lucido all'acqua  
lavabile per murature**



## Caratteristiche

SETALUX è uno smalto decorativo lavabile per interni ed esterni a film sottile con un ottimo potere ancorante, grande resistenza al lavaggio, alle radiazioni UV e alle aggressioni dell'atmosfera salina e industriale.

## Composizione

SETALUX è formulato con speciali polimeri di sintesi acrilici in emulsione caratterizzati da un elevato grado di insaponificabilità, cariche inorganiche pregiate in dosaggio granulometrico calibrato, pigmenti sintetici micronizzati, additivi fungicidi/battericidi ad ampio spettro d'azione.

## Fornitura

- Vasi da 0,75 – 2,5 – 5 -15 litri.
- Colori: bianco, principali colori RAL su richiesta.

## Impiego

SETALUX è particolarmente indicato per la decorazione protettiva di abbassamenti, corridoi, vani scala, cordoli, ecc.

## Preparazione del fondo

Il fondo da decorare deve essere sano, esente da polvere e ben livellato. Eventuali rappezzi con malte o stucco devono essere ben stagionati (almeno 28 giorni per le malte e 3 giorni per lo stucco).

- Sugli intonaci nuovi: applicare una mano di ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto: 1 parte ISOACRIL N /5 parti di acqua.
- Su intonaci precedentemente tinteggiati: asportare mediamente raschiatura e spazzolatura le vecchie pitture, quindi applicare una mano di ISOACRIL N diluito nel rapporto 1 parte ISOACRIL N / 2 parti di acqua.



## Lavorazione

SETALUX si applica con pennello o rullo di lana in due mani diluite fino al 10% con acqua.  
Tra la prima e la seconda mano attendere circa 5 ore.  
Su intonaci lisci con buona finitura il consumo è di circa  $0,20 \div 0,25$  l / m<sup>2</sup>.  
Gli attrezzi utilizzati vanno lavati subito con acqua.

## Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +10 °C.  
Non sono stati rilevati parametri di pericolosità.  
A richiesta è disponibile la scheda di Sicurezza del prodotto.

## Conservazione

Stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5 °C e + 30 °C, SETALUX si mantiene inalterato per 2 anni.

### DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,2 Kg / l
Resistenza a cicli gelo disgelo da -20 °C a + 30 °C	Applicazione totalmente integra dopo 20 cicli
Brillantezza -angolo lettura 60°-	> 60 (lucido)
Temperatura minima di filmazione	+ 10 °C
Attrezzi	Pennello, rullo di lana
Diluizione	1 <sup>a</sup> mano fino al 10 % con acqua
	2 <sup>a</sup> mano fino al 10 % con acqua
Temperatura di applicazione	+ 10°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 2 ore
	sovraverniciabile 5 ore
	completa 24 ore
Consumo	$0,20 \div 0,25$ l / m <sup>2</sup>
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 Cat. A/b BA: 100 g/l)	< 30 g / l colore bianco
	<100 g / l altri colori