



TERMOSAN

Cod: 221

**Intonaco deumidificante
inibitore di efflorescenze
saline**



Caratteristiche

TERMOSAN offre importanti vantaggi:

- Elimina le efflorescenze saline che normalmente trasmigrano attraverso le pareti sulla superficie;
- Conferisce un'ottima permeabilità al vapore acqueo, lasciando inalterata la necessaria traspirabilità della muratura;
- Non dà luogo ad alcun intasamento fisico delle capillarità e quindi non altera il normale "volano igroscopico" del complesso murario.

Composizione

TERMOSAN è un sistema composto di prodotti che comprende materiali a presa idraulica ed aerea, speciali inerti di varia natura chimico-fisica, additivi battericidi/fungicidi, idrofobizzanti e promotori di ancoraggio e particolari fibre.

Fornitura

- Sacchi da 22 Kg.
- Colore: grigio cemento.

Impiego

TERMOSAN è la soluzione ideale per il risanamento delle opere soggette ad efflorescenze saline dovute a fenomeni di osmosi, siano esse in mattoni allettati con malta, in calcestruzzo, in conglomerato pietra/cemento, etc. L'uso di un intonaco deumidificante macroporoso traspirabile garantisce l'evaporazione dell'acqua dal muro verso l'esterno, svuotando l'ambiente dell'umidità, e permette contemporaneamente la formazione di una barriera contro l'umidità di risalita, con il risultato di asportare le efflorescenze saline e asciugare la muratura.

Preparazione del fondo

I vecchi intonaci ammalorati devono essere rimossi ad un'altezza di 50 cm al di sopra del limite superiore in cui sia stata accertata la presenza di umidità, mediante mezzo meccanico o a mano, provvedendo poi ad un perfetto lavaggio -meglio se a pressione- utilizzando acqua potabile senza detersivi. La mancata osservanza di queste indicazioni può compromettere il risultato. A parziale asciugamento del muro iniziare il ciclo di applicazione. Bagnare abbondantemente il supporto prima dell'applicazione.



Lavorazione

Applicare il prodotto a mano miscelando 22 KG di TERMOSAN con 4 litri di acqua, utilizzando una normale betoniera o trapano con frusta.

Per ottenere una completa miscelazione e aerazione sono necessari circa 7÷8 minuti in betoniera, mentre sono sufficienti 4÷5 minuti con il trapano a frusta.

Applicare il prodotto entro 30 minuti dalla miscelazione. Se la malta impastata viene lasciata a riposo per oltre 15 minuti, è necessario rimescolare l'impasto altri 2 minuti per farle assumere nuovamente la quantità giusta di aria.

Lo spessore complessivo consigliato dell'intonaco TERMOSAN è di almeno 2,5 cm.

Poichè potrebbe risultare maggiore rispetto all'intonaco preesistente è consigliabile far coincidere la zona di intervento con un marcapiano oppure una linea già esistente.

Il consumo è di circa 10 ÷ 11 kg/m² per cm di spessore.

Avvertenze

E' importante non compattare e lasciare l'intonaco applicato, ma frattazzare con mano leggera per evitare l'occlusione dei pori d'aria, indispensabili alla fuoriuscita del vapore acqueo presente nella muratura.

L'applicazione all'esterno deve essere eseguita al riparo dal sole diretto, assenza di vento forte e a temperature comprese tra + 5°C e + 30°C. Inumidire la superficie del materiale applicato per le prime 48 ore. La finitura estetica va effettuata esclusivamente con prodotti traspiranti (pitture alla calce, silicati, silossanici, ecc.).

Per una buona funzionalità e conservazione di questi intonaci deumidificanti applicati all'interno si consiglia di arieggiare spesso gli ambienti chiusi allo scopo di evitare accumuli di umidità che impediscono la migrazione del vapore acqueo verso l'esterno della muratura.

Finitura

Frattazzare l'intonaco con normale frattazzo di spugna per ottenere una finitura grossolana. Se si desidera una finitura più fine del tipo a "civile", applicare una rasatura di RASOFIN e frattazzarlo come normale malta bianca. Per le rifiniture utilizzare esclusivamente prodotti a base calce o silicati.

Conservazione

TERMOSAN non subisce alterazioni per 12 mesi qualora venga conservato in luoghi asciutti nelle confezioni originali, avendo cura di distanziarlo almeno 2 dal pavimento e dalle pareti.

Norme di prodotto

EN 998-1 : 2016 Malte per intonaci interni ed esterni a base di leganti inorganici prodotte in fabbrica per l'utilizzo in pareti, soffitti, colonne e partizioni.

R : malta per risanamento.

**DATI TECNICI**

DESCRIZIONE	EN 998-1		Valore	Unità di misura	Soglia Classe
Massa volumica apparente allo stato secco	L1	Prospetto 2	1120	Kg/ m ³	
Resistenza alla compressione	L2	Prospetto 2	7,4	N/mm ²	CS IV
Resistenza alla flessione			4,1	N/mm ²	
Adesione	L3	Prospetto 2	≥0,3	N/mm ²	FP: B
Assorbimento d'acqua C _r (dopo 24 h)	L5	Prospetto 2	0,7	kg/m ²	≥ 0,3
Penetrazione d'acqua dopo la prova di assorbimento	L6	Prospetto 2	0,8	mm	≤ 5
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	L8	Prospetto 2	0,2	μ	≤15
Conducibilità termica λ (valore tabulato)	L9	Prospetto 2	0,45	W/m·°K	
Contenuto d'aria			27	%	
Sostanze pericolose	L13	Prospetto 2 p. 5.3.4	vedi SDS		

Le caratteristiche della malta (intonaco) sono specificate alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.