



MICROFISS

Cod: 045**Appretto ancorante e consolidante all'acqua**

Caratteristiche

MICROFISS è un primer costituito da una micro-emulsione ad elevata penetrazione, che assicura un ottimo ancoraggio per la successiva applicazione di pitture e rivestimenti per interni ed esterni. MICROFISS è inoltre caratterizzato da un alto grado di insaponificabilità, prestandosi pertanto all'apprettatura di sottofondi anche fortemente alcalini.

Composizione

MICROFISS è costituito da micro-polimeri organici di natura acrilica, a catena corta, tali da permettere una profonda penetrazione nelle superfici trattate con un conseguente miglioramento dell'ancoraggio. Inoltre la presenza nella sua formulazione di particolari coalescenti garantisce una perfetta filmazione anche in presenza di leggera umidità, mentre additivi battericidi ne preservano l'integrità nel tempo.

Fornitura

- Taniche da 1 – 5 – 10 – 20 litri.
- Colore: Paglierino semitrasparente

Impiego

MICROFISS è consigliato per il fissaggio delle micro particelle sfarinanti presenti sulle murature. La sua presenza crea una superficie ottima per l'aggancio delle successive mani di pittura, e contemporaneamente uniforma l'assorbimento delle stesse così da assicurare l'omogeneità di tinta anche di film di pochi micron di spessore. Applicare MICROFISS secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica delle pitture e dei rivestimenti.

Preparazione del fondo

Le superfici da trattare devono essere esenti da grassi, sostanze untuose in genere, e da parti vistosamente disgregate.
Piccole tracce di polvere non disturbano l'azione consolidante di MICROFISS.
Per facilitarne la penetrazione, il supporto deve essere preferibilmente asciutto.



Lavorazione

MICROFISS primer viene normalmente applicato:

- Pronto all'uso, in una sola mano a rifiuto, per fondi particolarmente assorbenti come vecchi intonaci, dove si voglia consolidare particolarmente il supporto;
- Diluito con acqua nella proporzione 1 Litro MICROFISS / 1/2 Litro acqua, su intonaci mediamente assorbenti o vecchie pitture al quarzo all'esterno.
- Diluito con acqua nella proporzione 1 Litro MICROFISS / 1 Litro acqua, per applicazioni su pitture interne o qualora si voglia ottenere maggiore traspirabilità del supporto.

Attendere che il prodotto applicato sia asciutto prima di stendere le successive mani di pittura.

MICROFISS si può applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C.

A richiesta è disponibile la scheda di Sicurezza del prodotto.

Conservazione

Conservare il prodotto tra i + 5°C e 35° C.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,0 ÷ 1,1 Kg / l
pH	8 ÷ 9
Aspetto	Paglierino semitrasparente
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Tempo di essiccazione a 25°C e 65% U.R.	4 ore
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C
Consumo	0,2 l / m ²
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/h BA: 30 g/l)	< 1 g / l