



F/01- FISSATIVO AL QUARZO

Cod: 343

Fissativo al quarzo
pigmentato



Certificato per sistema ETICS GOTHERM

Caratteristiche

F/01 è un primer che assicura un ottimo ancoraggio per la successiva applicazione di pitture al quarzo, rivestimenti plastici esterni, stucchi, grasselli e marmorini. La sua opacità aiuta a mascherare piccoli difetti del supporto e nel contempo aiuta a migliorare i cicli di pitturazione di finitura.

Composizione

F/01 è costituito da polimeri organici di natura acrilica, a catena corta, tali da permettere una profonda penetrazione nelle superfici trattate con un conseguente miglioramento dell'ancoraggio. Inoltre la presenza nella sua formulazione di particolari coalescenti gli garantisce una perfetta filmazione anche in presenza di leggera umidità, mentre additivi battericidi/fungicidi ne preservano l'integrità nel tempo.

Fornitura

- Vasi da 2,5 – 5 – 15 litri.
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.

Impiego

F/01 è consigliato per il fissaggio delle micro-particelle sfarinanti presenti sulle murature. La sua presenza crea una superficie ottimale per l'aggancio delle successive mani di pittura e contemporaneamente uniforma l'assorbimento delle stesse, assicurando omogeneità di tinta anche con film composti da pochi micron di spessore.

F/01 viene inoltre impiegato per la preparazione del fondo nei rivestimenti di finitura dei sistemi a cappotto, secondo le indicazioni del manuale di posa.

Preparazione del fondo

Le superfici da trattare devono essere esenti da grassi, sostanze untuose in genere, e da parti vistosamente disgregate. Le vecchie pitture, soprattutto quelle lucide, vanno asportate meccanicamente o mediante l'impiego di appropriati sverniciatori.

Per facilitarne la penetrazione, il supporto dev'essere preferibilmente asciutto.



Lavorazione

F/01 è pigmentato nella tonalità del rivestimento di finitura. Si applica normalmente in una sola mano, a pennello o a rullo.

Seguire le indicazioni contenute nella scheda tecnica delle pitture e dei rivestimenti.

Attendere che il prodotto applicato sia asciutto al tatto prima di stendere la pittura o il rivestimento.

Prima della sua applicazione F/01 va diluito con acqua nel rapporto: 1 litro di F/01 con 1 litro di acqua.

Con superfici mediamente assorbenti (malte compatte, calcestruzzo, ecc), il consumo è di circa 150 ml / m².

Avvertenze

Non applicare F/01 a temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C.

Conservazione

Stoccare il prodotto in ambiente asciutto ad una temperatura compresa tra +4 °C e +30 °C avendo cura di tenerlo distanziato da terra possibilmente su bancali di legno.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,4 Kg / litro
Attrezzi	Pennello, rullo
Tempo di essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	4 ore
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C
Consumo indicativo	0,15 l / m ²
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/g BA: 30 g/l)	< 10 g / l