



GRASSELLO DI CALCE per interni

Cod. 023

Rivestimento decorativo traspirante alla calce per interni



Caratteristiche

GRASSELLO DI CALCE per interni è un prodotto in pasta pronto all'uso, che si presta egregiamente a proteggere e decorare gli interni d'opere di particolare pregio.

GRASSELLO DI CALCE per interni garantisce:

- ✓ ottima traspirabilità del supporto;
- ✓ lavabilità e scarsa ritenzione di polvere;
- ✓ semplicità di applicazione e finiture eleganti.

Composizione

GRASSELLO DI CALCE per interni contiene come legante base "la calce" caratterizzata da una buona stagionatura.

Completano la sua formulazione cariche, pigmenti inorganici e altri additivi.

Impiego

GRASSELLO DI CALCE per interni è ideale per la decorazione a spessore sottile di pareti e soffitti di malta bastarda o "al civile".

Fornitura

- Vasi da 5 – 25 kg.
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.



Preparazione del fondo

Su intonaci sfarinati applicare una mano di fissativo ISOACRIL N, diluito con acqua pulita nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 4÷6 parti di acqua, assicurandosi che il supporto sia solidificato anche in profondità.

Prima di applicare GRASSELLO DI CALCE per interni su supporti diversi da quanto sopra elencato è necessaria una prova preliminare di adesione ed una attenta valutazione della solidità del supporto.

Lavorazione

Il materiale va steso sulla muratura con frattazzo all'americana inox, in due o tre strati. Con lo stesso utensile (frattazzo americano inox) si procede poi alla sua lisciatura, effettuando una discreta pressione, fino ad ottenere una superficie uniformemente lucida.

Su intonaci ben conguagliati il consumo medio è di circa $1 \div 1,2 \text{ Kg} / \text{m}^2$.

Avvertenze

Non applicare GRASSELLO DI CALCE per interni a temperature inferiori a $+ 10^\circ \text{C}$.

Conservazione

GRASSELLO DI CALCE per interni, stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra $+ 5^\circ \text{C}$ e $+35^\circ \text{C}$, si mantiene inalterato per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	$1,25 \div 1,35 \text{ Kg} / \text{l}$
pH	$12 \div 13$
Temperatura minima di applicazione per normale e uniforme carbonatazione	$+10^\circ \text{C}$
Finitura	Lucida senza cere
Attrezzi (vedere lavorazione)	Frattazzo Americano inox
Diluizione	Nessuna diluizione
Temperatura di applicazione	$+ 10^\circ \text{C} \quad + 35^\circ \text{C}$
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto $2 \div 3$ ore
	sovraverniciabile 4 ore
	completa 6 ore
Consumo indicativo	$1 \div 1,2 \text{ Kg} / \text{m}^2$
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010- Cat. A/a BA:30 g/l)	$< 1 \text{ g} / \text{l}$ (colore bianco) (*) $< 20 \text{ g} / \text{l}$ (colorati)