



HOBBY PAINT INTERNI

Cod: 042

**Idropittura
per interni** **traspirante**



Caratteristiche

HOBBY PAINT INTERNI è un'idropittura per interni dotata di elevato potere coprente ed eccellente lavorabilità. Le superfici tinteggiate si presentano prive di sfiamature, variazioni di tonalità e sfarinamenti.

Composizione

Resine polimeriche di sintesi alcali resistenti ne costituiscono il legante. Le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono costituite da carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di titanio. Contiene additivi con proprietà fungicida. La particolare tixotropia di HOBBY PAINT INTERNI è ottenuta con additivi addensanti.

Fornitura

- Vasi da 4 – 14 litri.
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.

Impiego

HOBBY PAINT INTERNI è indicata per la decorazione di intonaci cementizi di malta bastarda, vecchi e nuovi, come pure per i fondi lisci a gesso, cartongesso o calcestruzzo.

Preparazione del fondo

Le imperfezioni degli intonaci vanno corrette con GOSTUCCO, speciale prodotto in pasta all'acqua per la stuccatura su muro .

Nel caso di spessori consistenti, applicare GOSTUCCO in mani successive.

Quindi, a materiale asciutto (dopo circa 5÷8 ore), carteggiare e trattare col fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 6 parti di acqua.

Dopo circa 6 ore si può applicare HOBBY PAINT INTERNI.

Sugli intonaci con vecchia tinteggiatura asportare meccanicamente le parti sfarinanti, quindi trattare il fondo con fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 4 parti di acqua.



Lavorazione

HOBBY PAINT PER INTERNI si applica in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

La prima mano va normalmente diluita con il 40% di acqua, la seconda fino ad un massimo del 30%, in base all'assorbimento del supporto.

Tra la prima e la seconda mano attendere circa 3 ÷ 5 ore.

In base alle caratteristiche dei supporti le rese complessive sono le seguenti:

- Intonaci a "civile": 4,5 m²/l;
- Intonaci lisciati a gesso: 5,5 m²/l.

Avvertenze

Applicare HOBBY PAINT INTERNI a temperature comprese tra +5°C e + 35°C.

Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

Conservazione

HOBBY PAINT INTERNI, stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C, non subisce alterazioni per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,68 Kg / l ± 0,05
Contenuto solidi	69 % ± 3
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm	35000 ± 12%
pH	7,8 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione	1ª mano fino al 40% con acqua
	2ª mano fino al 30% con acqua
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 1 ÷ 2 ore
	sovra verniciabile 3 ÷ 5 ore
	completa 24 ore
Resa	4,5 ÷ 5,5 m ² / l
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l (bianco)
	< 10 g / l (colorati)