



## MUFFA VIA

Cod: 218



### Caratteristiche

MUFFA VIA è una speciale idropittura semilavabile per interni con spiccate caratteristiche di traspirabilità e una validissima difesa contro le muffe. MUFFA VIA è particolarmente indicata negli ambienti in cui, a causa della bassa traspirabilità per la presenza di vapore o di acqua impregnata per osmosi, siano presenti nelle superfici macchie o colonie di muffe che degradano irreversibilmente intonaci e rivestimenti.

MUFFA VIA offre inoltre eccellente copertura ed ottima lavorabilità.

### Composizione

Resine polimeriche di sintesi alcali resistenti ne costituiscono il legante, mentre le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono costituite da carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di titanio. La particolare tixotropia di MUFFA VIA è ottenuta con additivi addensanti. Contiene additivi con proprietà fungicida.

### Fornitura

- Vasi da 4 – 14 litri.
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.

### Impiego

MUFFA VIA è indicato per la decorazione ed il trattamento antimuffa di tutte le superfici murarie interne.

### Preparazione del fondo

Sulle superfici invase dalle muffe stendere preventivamente il TOGLIMUFFA liquido a pennello o a spruzzo; dopo 24 ore dall'applicazione pulire con spazzola il fondo così pre-trattato, prima di applicare MUFFA VIA.

Eventuali parti ammalorate vanno preventivamente ripristinate con GOSTUCCO, secondo le indicazioni della scheda tecnica.

Colorificio Gottardo – Via Pave 2/A – 30010 Campolongo Maggiore (VE) – [www.colorificiogottardo.it](http://www.colorificiogottardo.it)

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001



## Lavorazione

MUFFA VIA si applica in due mani a pennello, rullo, o spruzzo.

La prima mano va diluita con il 40% di acqua, la seconda fino a un massimo del 30%, in base all'assorbimento del supporto.

Tra la prima e la seconda mano attendere circa 3 ÷ 5 ore.

La resa è di circa 4 ÷ 5 m<sup>2</sup> / l, in base alle caratteristiche del supporto.

## Avvertenze

Applicare MUFFA VIA a temperature comprese tra +5°C e + 35°C.

Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

## Conservazione

MUFFA VIA, stoccato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e 35°C, si mantiene integro per 2 anni.

## DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,69 Kg / l ± 0,05
Contenuto solidi	68 % ± 3
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm	32500 ± 12%
pH	8,0 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione	1ª mano fino al 40% con acqua
	2ª mano fino al 30% con acqua
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 1 ÷ 2 ore
	sovra verniciabile 3 ÷ 5 ore
	completa 24 ore
Resa	4 ÷ 5 m <sup>2</sup> / l
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l (bianco) < 10 g / l (colorati)