



ANTICO STUCCO VENEZIANO

Cod:046

Rivestimento decorativo
per interni ad effetto
“stucco veneziano”



Caratteristiche

ANTICO STUCCO VENEZIANO ripropone l'eleganza ed il cromatismo di finitura degli interni delle case e palazzi storici di Venezia, presi come esempio d'arte raffinata e di gusto elegante.

Con ANTICO STUCCO VENEZIANO è possibile ancor oggi decorare gli interni di edifici di pregio, restituendone lo stile classico, ma con i vantaggi delle moderne tecnologie sui materiali di finitura: praticità, economicità, buona resistenza al lavaggio e durata.

ANTICO STUCCO VENEZIANO offre finiture lucide tipo marmo, con una ritenzione di polvere molto bassa.

Composizione

ANTICO STUCCO VENEZIANO è un prodotto a base di carbonati di calcio di granulometria molto fine che ne costituiscono la struttura. Il legante è di natura sintetica, ed è abbinato a prodotti sospensivanti che rendono la massa soffice e scorrevole all'applicazione.

Additivi battericidi ad ampio spettro ne garantiscono la resistenza contro l'azione biodegradante dei batteri, mentre i pigmenti sono costituiti da ossidi sintetici. Agenti distendenti e brillantanti di natura sintetica gli conferiscono la tipica finitura brillante-satinata.

Fornitura

- Vasi da 4 – 8 – 25 kg
- colori su richiesta

Impiego

ANTICO STUCCO VENEZIANO è la finitura ideale per conferire pregio agli interni di edifici nuovi e vecchi di interesse artistico. Inoltre la sua gamma di tinte lo rende gradevole anche negli interni in cui stili nuovi ed antichi si sposano.

Preparazione del fondo

Le vecchie pitture devono essere rimosse qualora sfarinanti o di dubbio ancoraggio. I vecchi intonaci ammalorati vanno risanati con l'applicazione di malte nelle parti danneggiate. Il fondo, così preparato, va trattato con una mano di primer.



Lavorazione

ANTICO STUCCO VENEZIANO viene steso con frattazzo inox in due o tre passate, per uno spessore totale fino a 1,5 mm. Porre attenzione a ripulire le superfici trattate da eventuali sbavature mediante semplice carteggiatura con carta smeriglio a grana fine. Quest'operazione serve a congruare la superficie trattata, successivamente con frattazzino o spatola inox, si effettuano "spatolature" della forma e grandezza desiderate, che vanno lisce a coltello, sempre con frattazzino inox, prima che siano completamente asciutte.

Consumo indicativo a finire su fondi ben livellati: 1 ÷ 1,2 kg / m² su intonaco civile; 0,4 ÷ 0,6 kg / m² su superfici lisce come gesso e cartongesso.

Avvertenze

Dopo lungo stoccaggio, è sempre consigliabile rimescolare il prodotto nel contenitore prima dell'uso. Il materiale è atossico.

Conservazione

ANTICO STUCCO VENEZIANO, stoccato nelle confezioni originali, a temperatura compresa fra + 5°C e + 35°C, rimane inalterato per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Descrizione	Metodo	Intervallo di valori
Peso specifico / massa volumica	EN 1015-10	1,75 Kg / l ± 0,05
pH		8,5 ± 0,5
Tenore massimo di composti organici in peso		≤ 9 % (*)
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B – s2, d0 (*)
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 Cat. A/I BA: 200 g/l)	EN 16000-9	< 100 g / l

(*) Regolamento (UE) 2017/1228, senza prove, per prodotti con tenore massimo di composti organici in peso ≤ 9 % e massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 4 kg/m².

Caratteristica	Intervallo di valori
Attrezzi (vedere lavorazione)	Frattazzo inox
Spessore indicativo di applicazione	fino a 1,5 mm
Diluizione	Tal quale (nessuna diluizione)
Temperatura di applicazione	+ 10°C +30°C
Essiccazione a 20 °C e 65% U.R.	al tatto 2 ÷ 3 ore
	sovrapposibile 4 ÷ 5 ore
	completa 6 ÷ 8 ore
Consumo indicativo su intonaco a civile	1 ÷ 1,2 kg / m ²
Consumo indicativo su superfici lisce	0,4 ÷ 0,6 kg / m ²