

SATINBRIL

Cod: 079

**Smalto all'acqua a finitura satinata
per acciaio e murature**



Caratteristiche

SATINBRIL è uno smalto decorativo per interni ed esterni a film sottile con un ottimo potere ancorante, grande resistenza al lavaggio, alle radiazioni UV e alle aggressioni dell'atmosfera salina e industriale.

Composizione

SATINBRIL è formulato con speciali polimeri di sintesi acrilici in emulsione caratterizzati da un elevato grado di insaponificabilità, cariche inorganiche pregiate in dosaggio granulometrico calibrato, pigmenti sintetici micronizzati, additivi fungicidi/battericidi ad ampio spettro d'azione.

Fornitura

- Vasi da 0,750 – 2,5 – 5 - 15 litri.
- Colori: bianco, principali colori RAL su richiesta.

Impiego

SATINBRIL è uno smalto acrilico inodore, per interni ed esterni, con ottima aderenza su legno, acciaio, murature, manufatti in cemento, previa preparazione del fondo.

Preparazione del fondo

- Su manufatti di acciaio verniciato: eliminare prima vecchi smalti sfoglianti, poi carteggiare e ritoccare le parti arrugginite con una o due mani di antiruggine. Applicare quindi lo smalto ad acqua.
- Su murature sane: dopo aver stuccato eventuali crepe o buchi, spolverare e applicare due mani di smalto ad acqua.



Lavorazione

SATINBRIL si applica con pennello o rullo di lana in due mani diluite fino al 10% con acqua.
Tra la prima e la seconda mano attendere circa 5 ore.

Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +10°.
Gli attrezzi utilizzati vanno lavati subito con acqua.

Conservazione

Stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5°C e + 30°C, SATINBRIL si mantiene inalterato per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,30 Kg / l ± 0,05
Brillantezza -angolo lettura 60°-	25 ÷ 30 (satinato)
Temperatura di filmazione TMF	+ 10°C
Attrezzi	Pennello, rullo di lana
Diluizione	1ª mano fino al 10 % con acqua
	2ª mano fino al 10 % con acqua
Temperatura di applicazione	+ 10°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 3 ore
	sovraverniciabile 5 ore
	completa 24 ore
Consumo –su intonaci lisci con buona finitura-	0,20 ÷ 0,25 l / m².
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 Cat. A/b BA: 100 g/l)	32 g / l colore bianco < 100 g / l altri colori